



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0128



180900110152 (2018)沪质监验字135号

W01905360135

检测报告

Test Report



upRyCM4d

产品名称: 橡套软电缆
Name of Sample

规格型号: 60245IEC53 (YZ) 4×0.75
Type

委托单位: 上海卓众电缆有限公司
Applicant

检测类别: 委托检测
Test Purpose

上海市质量监督检验技术研究院
Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research



上海市质量监督检验技术研究院

检测报告

报告编号: W01905360135

共 2 页 第 1 页

样品名称	橡套软电缆		检测类别	委托检测
型号规格 等级	60245IEC53 (YZ) 4×0.75		商 标	卓众
	合格品			
委托单位	上海卓众电缆有限公司			
受检单位	上海卓众电缆有限公司			
标称生产单位	上海卓众电缆有限公司			
委托书编号	1573219	委托/抽样日期	2019年04月23日	
到样日期	2019年04月23日	抽样地点	/	
样品数量	3 米	受检批数量	/	
生产日期	2018.01.18	批号/编号	/	
样品到样状态	完好 委托方送样			
检测地点	上海市静安区万荣路918号			
检测依据	GB/T 5013.4-2008 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆			
检测日期	2019年04月24日至2019年05月16日			
检测结论	该样品本次所检项目检测结果符合上述检测依据相关规定。详见本报告检测结果汇总页。 <div style="text-align: right;">  (检测报告专用章) 签发日期: 2019年05月16日 </div>			
委托单位 通讯资料	地址	上海市松江叶榭镇泽叶路18号		
	邮编	/	电话	13501682860
备注	本报告检测结论是根据检测依据/判定依据仅对所检项目得出的, 不代表未经检测的项目或功能符合要求。			

批准 谢珺

谢珺

审核

严冬明

主检 张统毅

检测报告

报告编号: W01905360135

上海市质量监督检验技术研究院

共 2 页 第 2 页

检测结果汇总					
序号	检测项目	技术要求	检测结果	单项判定	备注
1	护套老化前抗张强度 (N/mm ²)	不小于7.0	7.6	符合	/
2	护套老化前断裂伸长率 (%)	不小于300	410	符合	
3	护套老化后断裂伸长率 (70℃, 240h) (%)	不小于250	410	符合	
4	护套老化后抗张强度变化率 (70℃, 240h) (%)	不大于±20	-7	符合	
5	护套老化后断裂伸长率变化率 (70℃, 240h) (%)	不大于±20	0	符合	

(以下空白)